

# ANTICOR Seal 505

## MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE

### BUDOWA

Sucha mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa.

### OPIS PRODUKTU

#### Składniki:

- Piasek kwarcowy, 50 ÷ 65%.
- Klinkier cementu portlandzkiego, 20 ÷ 35%.
- Węglan wapnia, 10 ÷ 20%.

### DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna warstwy	mm	3 - 50
Temperatura stosowania	°C	5 ÷ 25
Wytrzymałość zginanie	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm <sup>2</sup>	≥ 25
Reakcja na ogień		A1 <sub>f</sub>
Wydajność	kg/m <sup>2</sup> / mm	1,8 / 1
Czas schnięcia	mm/doba	1,5/1
Czas zużycia zaprawy	h	2
Proporcje mieszanki	l/kg	4 - 5/25

Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13813 CT-C25-F5



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

### ANTICOR Seal 505

Zaprawa elastyczna do systemu ANTICOR Seal.

### ZASTOSOWANIE

- Uzupełnianie ubytków i wyrównywanie powierzchni ścian i podłóg.
- Materiał do wykonywania podkładu podłogowego.

### CECHY I ZALETY

- Mrozoodporna i wodoodporna zaprawa do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
- Wydajna, łatwa w użyciu.
- Nieszkodliwa.

### STOSOWANIE / UWAGI

- Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubelkowego.
- Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody.
- Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zwałuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy.
- Jednorazowo masę można nakładać do grubości około 5 cm.
- Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
- Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

Opakowanie: 0,5 kg.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD2-062021



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)