

ANTICORRay Epoxy Primer 801

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

BUDOWA

Składnik A

Baza epoksydowa skonfekcjonowana w puszcze aluminiowej przeznaczonej w całej ilości do zmieszania z całą obj. składnika B.

Składnik B

Utwardzacz żywica poliamidowa skonfekcjonowana w folii aluminiowej w ilości odpowiedniej do składnika A.

DANE TECHNICZNE

Właściwość	Składnik A	Składnik B
Gęstość	≈ 1,59 g/cm ³	≈ 0,96 g/cm ³
Stosunek mieszania wagowy	100	30
Temperatura wrzenia	280°C	-
Wymagana klasa czystości powierzchni (wg PN ISO- 8501)	Sa 2 ^{1/2}	Sa 2 ^{1/2}
Kolor	Czarny	Miodowy
Opakowanie jednostkowe (kit)	Puszka Alu 100 g	Folia Alu 30 g
Opakowanie zbiorcze	20 l	20 l

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.

ANTICORRay Epoxy Primer 801 jest składnikiem systemu ANTICORRay WSS60 i ANTICORRay WSS80.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

ANTICORRay Epoxy Primer 801

Płynna powłoka przeciwkorozyjna z dwukomponentowej żywicy epoksydowej.

ZASTOSOWANIE

- Zasadnicza warstwa ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych.

CECHY I ZALETY

- Wysoce specjalistyczna i unikalna, zastrzeżona prawnie formuła primera epoksydowego gwarantuje podwyższoną szczelność powłoki na połączeniach z izolacją fabryczną.
- Bardzo wysoka przyczepność do oczyszczonej i przygotowanej wstępnie powierzchni stalowej.
- Duża odporność na siły ścinające.
- Materiał dostarczany w praktycznych zestawach (kit) z niezbędnymi akcesoriami do mieszania i nakładania (gąbki, szpatułka i rękawiczki).

STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię stali przygotowaną do stopnia czystości Sa 2^{1/2} (ISO 8501), oraz podgrzaną do temperatury 70÷80°C (kolejność nakładania według „Technologii nakładania ANTICORRay“.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Puszka: składnik A op. 100 g.

Saszetka: składnik B op. 30 g.

Inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD3-062020



www.anticor.pl