


# ANTICORWrap 755-20

M A T E R I A Ł Y   P R Z E C I W K O R O Z Y J N E

## BUDOWA



## OPIS PRODUKTU

### Nośnik:

- Folia PE.

### Warstwa klejąca:

- Kauczuk butylowy.

### Kolor:

- Żółty, czarny.

## ANTICORWrap 755-20

Taśma jednostronnie przyklepna do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, zgodnie z normą EN 12068 jako składnik taśmowego systemu PE na zimno:

- klasa B30 - powłoka „monotape”,
- klasa C50 - powłoka ochrony mechanicznej.

## ZASTOSOWANIE

- Stosowana do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rur stalowych przesyłowych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury) oraz zbiorników i innych obiektów cylindrycznych w zabudowie podziemnej i podwodnej.

## DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość:		
• całkowita	mm	0,54
• folii PE	mm	0,25
• klej	mm	0,29
<i>Tolerancja grubości 5%</i>		
Wydłużenie względne	%	> 300
Wytrzymałość na zrywanie	N/cm	> 29
Przyczepność do powierzchni stali	N/cm	> 10
Przyczepność do wewnętrznej warstwy powłoki	N/cm	> 15
Temp. pracy	°C	do 50

## CECHY I ZALETY

- Doskonała przyczepność do warstwy wewnętrznej systemu przeciwkorozyjnego w klasie C50 oraz na zakładce.
- Tworzy jednolitą zwartą powłokę.
- Jest kompatybilna z większością powłok fabrycznych.
- Posiada minimalną paroprzepuszczalność.
- Posiada wysoką wytrzymałość dielektryczną.

## STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 15÷30 °C.
- Taśmę nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).

## WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

## DOSTĘPNE ROZMIARY

- 50, 100 mm x 30 m, inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD03-062020



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)