


ANTICORWrap 755-20

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia PE.

Warstwa klejąca:

- Kauczuk butylowy.

Kolor:

- Żółty, czarny.

ANTICORWrap 755-20

Taśma jednostronnie przyklepna do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, zgodnie z normą EN 12068 jako składnik taśmowego systemu PE na zimno:

- klasa B30 - powłoka „monotape”.

ZASTOSOWANIE

- Stosowana do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rur stalowych przesyłowych (prostych i łukowych odcinków rur, armatury) oraz zbiorników i innych obiektów cylindrycznych w zabudowie podziemnej i podwodnej.

CECHY I ZALETY

- Tworzy jednolitą zwartą powłokę.
- Jest kompatybilna z większością powłok fabrycznych.
- Posiada minimalną paroprzepuszczalność.
- Posiada wysoką wytrzymałość dielektryczną.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 10÷25°C.
- Taśmę nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość	Metoda testu
Grubość:			
• całkowita	mm	0,54	ASTM D 1000
• folii PE	mm	0,30	
• klej	mm	0,24	
Tolerancja grubości 5%			
Wydłużenie względne	%	> 400	ASTM D 1000
Wytrzymałość na zrywanie	N/cm	> 55	ASTM D 1000
Odporność na uderzenia	J	≥ 8	ASTM G14
Przyczepność do powierzchni stali pokrytej primerem	N/cm	> 10	ASTM D 1000
Przyczepność od wewnętrznej do zewnętrznej warstwy powłoki	N/cm	> 9	ASTM D 1000
Max temp. pracy	°C	do 65	-

Produkt posiada Certyfikat DVGW oraz znak budowlany „B”.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

50, 100 mm x 30 m, inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD5-072024



www.anticor.pl