

ANTICORRay Primer 720HT

MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

BUDOWA

Substancje stałe:

Mieszanka żywic syntetycznych i butylokauczuku.

Rozpuszczalnik:

Mieszanka rozpuszczalników organicznych.

Kolor: czarny.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Czas schnięcia	min	5-15
Gęstość (w 20°C)	kg/dm ³	0,78
Temperatura zapłonu	°C	-12
Zużycie	l/m ²	0,2



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

ANTICORRay Primer 720HT

Przeciwkorozyjny płyn gruntujący do systemów zabezpieczenia powierzchni stalowych wg norm EN 12068, DIN 30672 i ISO 21809-3 w temperaturze ciągłej do 80°C. Opcjonalny do stosowania z rękawem termokurczliwym ANTI-CORRay MSS50.

ZASTOSOWANIE

- Zasadnicza warstwa ochrony przeciwkorozyjnej w systemach wielowarstwowych rękawów termokurczliwych, nakładana na oczyszczoną powierzchnię stalową.
- Do tymczasowego zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów, zbiorników stalowych oraz armatury.

CECHY I ZALETY

- Skutecznie zabezpiecza powierzchnie stalowe przed działaniem czynników inicjujących procesy korozyjne.
- Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC).
- Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące.
- Zwiększa przyczepność powłok taśmowych do zabezpieczanej powierzchni stalowej.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed nakładaniem primeru kondycjonować w temp. powyżej 15°C i bezpośrednio przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!).
- Nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać otwartego ognia – primer i opary są palne!

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

Puszka: 1 litr.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

WYD1-062024



www.anticor.pl